

30,5x56 / 12"x 22" - 10,5 mm 15x56 - 6"x22" 10,5 mm







RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITEBODY WALL TILES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice L gruppo Bill  
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) annex L group Bill

LUCIDO  
SHINY

  
**atlas concorde**

# ADORE







|   | Caratteristica tecnica<br>Technical features  | Norma<br>Norms   | Valore richiesto<br>dalle norme<br>Required standards |  |                                     |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| Dimensioni e qualità<br>della superficie<br><br>Dimensions<br>and surface quality |    | Lunghezza e larghezza - Length and width   | ISO<br>10545-2  | ± 0,5%*<br>± 0,3%**                                  | ± 0,1%<br>± 0,1%                    |
|   |   | Spessore - Thickness   |   | ± 10,0%  | ± 5,0%                              |
|   |   | Rettilineità spigoli - Straightness of sides   |   | ± 0,3%   | ± 0,1%                              |
|   |   | Ortogonalità - Rectangularity  |   | ± 0,5%   | ± 0,1%                              |
| Proprietà<br>fisiche<br><br>Physical<br>Properties                                | <br><br> | Massa d'acqua assorbita - Water absorption   | ISO<br>10545-3  | E > 10%  | 10% < E ≤ 20%                       |
|   |   | Sforzo di rottura / Resistenza alla flessione<br>Breaking strength / Modulus of rupture  | ISO<br>10545-4  | S ≥ 600N<br>R ≥ 15N/mm <sup>2</sup>                  | S ≥ 600N<br>R ≥ 15N/mm <sup>2</sup> |
|   |   | Resistenza al cavillo - Crazing resistance   | ISO<br>10545-11                                       | Richiesta - Required                                 | RESISTE - RESISTANT                 |
| Caratteristiche<br>chimiche<br><br>Chemical<br>characteristics                    |    | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico<br>ed agli additivi per piscina<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts | ISO<br>10545-13                                       | Classe GB min.<br>Class GB min.                      | GA                                  |
|   |   | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                 |   | Metodo di prova disponibile<br>Test method available | GLA                                 |
|   |   | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis                                |   | Metodo di prova disponibile<br>Test method available | GHA                                 |
|   |    | Resistenza alle macchie - Resistance to staining   | ISO<br>10545-14                                       | Classe 3 min.<br>Class 3 min.                        | 5                                   |

30,5x30,5 / 12"x12" - 8,6 mm

PAVIMENTO COORDINATO / SUITABLE FLOR CERAMIC TILES  
GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo Bla  
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) annex G group Bla

SATINATO  
SATIN

|   | Caratteristica tecnica<br>Technical features   | Norma<br>Norms  | Valore richiesto<br>dalle norme<br>Required standards |  |
|---|--|---|---|--|
| Caratteristiche di<br>Regolarità<br><br>Regularity<br>Characteristics           | <br> | ISO 10545-2   | ± 0,6%*<br>± 0,5%*                                    | ± 0,1%<br>± 0,1%   |
|   |  |   |   | c.c. ± 0,5%<br>e.c. ± 0,5%<br>w ± 0,5%   |
| Caratteristiche<br>meccaniche massive<br><br>Bulk mechanical<br>Characteristics |   | ISO 10545-4   | S ≥ 1300 N<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                | S ≥ 1500 N<br>R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Caratteristiche<br>chimiche<br><br>Chemical<br>characteristics                  |   | ISO 10545-13  | Classe GB min.<br>Class GB min.                       | GA   |
|   |  |   |   | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis |
|   |   | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis | ISO 10545-14  | Metodo di prova disponibile<br>Test method available   |
|   |   | ISO 10545-14  | Classe 3 min.<br>Class 3 min.                         | 5  |

PEI: ADORE NIGHT: PEI 2 / ADORE ROSE: PEI 4 / ADORE IVORY: PEI 4 / ADORE COCOA: PEI 2 / ADORE NAVY: PEI 2 / INTENSITY SKY: PEI 3 / INTENSITY AURORA: PEI 5 / INTENSITY LOVE : PEI 2

\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.  
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes.  
e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes.

\*\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).  
The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes.