

20x80 / 8"x32" - 10 mm

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITEBODY WALL TILES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice L gruppo Bill  
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) annex L group Bill

SATINATO  
SATIN



atlas concorde

Caratteristica tecnica  
Technical features

Norma  
Norms

Valore richiesto  
dalle norme  
Required standards

Sublimage

Caratteristica tecnica Technical features	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Valore richiesto dalle norme Required standards	
Dimensioni e qualità della superficie Dimensions and surface quality	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width	± 0,5%* ± 0,3%**	± 0,1% ± 0,1%
		Spessore - Thickness	± 10,0%	± 5,0%
		Rettilineità spigoli - Straightness of sides	± 0,3%	± 0,1%
		Ortogonalità - Rectangularity	± 0,5%	± 0,1%
Planarità - Surface flatness		c.c.*** + 0,5% - 0,3% e.c.**** + 0,5% - 0,3% w***** + 0,5% - 0,5%	Conforme Suitable for	
Proprietà fisiche Physical Properties	ISO 10545-3	Massa d'acqua assorbita - Water absorption	E > 10%	10% < E ≤ 20%
	ISO 10545-4	Sforzo di rottura / Resistenza alla flessione Breaking strength / Modulus of rupture	S ≥ 600N R ≥ 15N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 600N R ≥ 15N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545-11	Resistenza al cavillo - Cracking resistance	Richiesta - Required	RESISTE - RESISTANT
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics	ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe GB min. Class GB min.	GA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Metodo di prova disponibile Test method available	GLA
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Metodo di prova disponibile Test method available	GHA
	ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to staining	Classe 3 min. Class 3 min.	5

30,5x30,5 / 12"x12" - 8,6 mm

PAVIMENTO COORDINATO / SUITABLE FLOR CERAMIC TILES  
GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE  
RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G gruppo Bla  
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) annex G group Bla

SATINATO  
SATIN

Caratteristica tecnica Technical features	Norma Norms	Valore richiesto dalle norme Required standards	Valore richiesto dalle norme Required standards	
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width	± 0,6%* ± 0,5%*	± 0,1% ± 0,1%
		Planarità - Surface flatness	c.c. ± 0,5% e.c. ± 0,5% w ± 0,5%	± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics	ISO 10545-4	Sforzo di rottura / Resistenza alla flessione Breaking strength / Modulus of rupture	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 1500 N R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics	ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe GB min. Class GB min.	GA
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer to state classification	GLA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Metodo di prova disponibile Test method available	GHA	
	ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to staining	Classe 3 min. Class 3 min.	5

Sublimage Shell, Sublimage Silver: PEI 4 / Sublimage Ebony, Sublimage Sienna, Sublimage Sea: PEI 2

\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione.

The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.

\*\* Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati).

The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes.

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes.

w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes.